



RCX-MG



Popis výrobku:

RCX-MG je přímé plastové připojovací šroubení z PVC s otočným závitem. Šroubení má třídu krytí IP65 a brání šíření plamene; včetně pojistné matice.

Toto připojovací šroubení se používá pro plastovou ohebnou spirálovou trubku TCXG.

Tepelná odolnost +5 °C až +60 °C
ČSN EN 61386-23
Třída krytí IP65 podle ČSN EN 60529



Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Baler	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	Závit
496 17 80060	10	10,00	14,70	5	STK	0,065	19,0	19,0	35,2	M16x1,5
496 17 80061	12	12,00	16,40	5	STK	0,075	22,0	22,0	39,5	M16x1,5
496 17 80062	16	16,00	20,70	5	STK	0,125	24,0	24,0	44,5	M20x1,5
496 17 80063	20	20,00	24,70	5	STK	0,155	30,0	30,0	48,0	M25x1,5
496 17 80065	25	25,00	30,60	5	STK	0,210	38,0	38,0	54,0	M32x1,5
496 17 80066	32	32,00	38,00	5	STK	0,390	45,0	45,0	56,5	M40x1,5

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-23:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

*Zkouška třídy krytí v systému s ohebnými spirálovými trubkami TCXG
závit dle ČSN EN 60423, stoupání × 1,5 mm
Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



RCX-MG

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku	Stroje	•
pod omítku	Horký asfalt	
na dřevo	do potěru	
do země	v montované stavbě	
do betonu	venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, terpentýnu, detergentům
Podmíněně odolný vůči	plynnému suchému chloru
Není odolný vůči	benzolu, pivu

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.