



Technický list 81.24

## Střešní bitumenový tmel DenBit AQUA STOP

**Výrobek** Je hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mírně mokrému podkladu.

- Vlastnosti**
- ↳ Asfaltokaučuková hmota vyztužena vlákny;
  - ↳ Na vlhký i mokrý podklad;
  - ↳ Lze aplikovat i za deště;
  - ↳ Vytěsňuje vodu a přilne k podkladu i pod vodou;
  - ↳ Na beton, zdivo, plech a lepenky;
  - ↳ Odolná vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám, zásadám a agresivním látkám obsažených v zemi;
  - ↳ Velmi snadná aplikace;
  - ↳ Výborná odolnost při deformaci podkladu;
  - ↳ Trvale plastická i při velkých tepelných rozdílech;

- Použití**
- Oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků u mírně vlhkých a suchých podkladů apod.),
  - Provádění místního utěsnění hydroizolace.
  - Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb (vodní jímky s betonovou přítlačnou deskou – těsnění vanového typu).

**Balení** Plechovka 1 kg, 3 kg  
**Barva** Černá

### Technické údaje

Základ	bitumenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukem		
Konzistence	tixotropní pasta		
Sušina	70		
Tepelná odolnost	°C	–30 / +80	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	–15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+0 / +35	
Prachosuchost	hod	3 – 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Řádná suchost	dny	5 – 6	
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,5 beton, dřevo	dle ČSN 73 2577
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách nad +5°C
Počet vrstev	-	1 a více	
Tloušťka vrstvy	mm	2,0 – 3,0	pro bezesparou hydroizolaci
		2,0 – 5,0	pro lokální opravy poškozených míst
Přibližná spotřeba	kg/m <sup>2</sup>	1,1	(při tl. 1,0 mm)

**Omezení** Nepoužívejte na polystyrén a dehtové lepenky. Nepoužívejte během srážek. Vyhýbejte se silně prosluněným plochám. Nanesenou hmotu chráňte před intenzivním vysoušením a srážkami.

**Druh podkladu** Beton a podobné minerální podklady, krytiny, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi, např. šindele.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 81.24

## Střešní bitumenový tmel DenBit AQUA STOP

### Příprava podkladu

Podklad musí být nosný, bez jakýchkoli nečistot (prach, rez), bez ostrých hrán a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, může být mírně vlhký. Očistěte místo určené k opravě od písku, posypu, listí a všech volných částí. Savý podklad pro zvýšení přilnavosti opatřete Penetračním nátěrem DenBit BR-ALP popř. DenBit DISPER AS. V případě narušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními maltami např. Výplňovou opravnou stěrkou na beton Den Braven, Finální opravnou stěrkou na beton Den Braven nebo rychloopravnou maltou a následně přistoupit k doplnění chybějící hydroizolace.

### Nářadí Pracovní postup

Ocelové hladítka, stěrka

Po uschnutí Penetračního nátěru DenBit BR-ALP, vyplňte poškozená místa nanesením hmoty DenBit AQUA STOP v tloušťce vrstvy 2 až 5 mm pomocí stěrky. Je vhodnější nanášet dvě tenčí vrstvy o tloušťce 2 až 3 mm, než jednu tlustou a používat kovového hladítka, aby byla dodržena stejnoměrná tloušťka. Díky tomu jsou eliminovány případné nepřesnosti či pracovní nedostatky. Při použití výrobku ve vysokých teplotách se nanášejí tenčí vrstvy. Umožňuje to rovnoměrné odpařování ředidla po celé tloušťce vrstvy. U vlhkého podkladu hmotu silně vtírejte, aby došlo k aktivování chemických sloučenin zvyšujících přilnavost k vlhkému podkladu. Zaoblete všechny kouty a hrany provedením tzv. fasety.

### Upozornění

Při převozech hmoty za mrazu a zvláště před použitím v nízkých teplotách, hmotu den před použitím uchovávejte při pokojové teplotě. Do hmoty nepřidávejte žádné látky.

### Čištění

Materiál: technický benzín, organická rozpouštědla, čistič M.E.K.  
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

### Bezpečnost Aktualizace

Viz «Bezpečnostní list 81.24».

Aktualizováno dne:

Vyhodovenou dne: 06.01.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)