



Technický list 07.71 Interiérová barva na sádrokartony

Výrobek Jednosložková superbílá malířská barva na bázi polymerní disperze, mletých vápenců a chemických přísad, speciálně určená pro nátěry sádrokartonových desek. Lze nanášet pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS.

Vlastnosti

- p** Zářivě bílá – s bělostí minimálně 93%
- p** Velmi vysoká krycí schopnost
- p** Velmi vysoká přilnavost na sádrokarton
- p** Odolná vůči otěru za sucha
- p** Odolná proti plísním

Použití

- Interiérové nátěry sádrokartonových desek všech výrobců
- Malování, nátěry omítek zdí, dřevotřískových a dřevovláknitých desek
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken
- Lze nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS.

Balení Vědro 15 kg
Barva Zářivě bílá – bělost 93%

Technické údaje

Základ	-	Disperze polymerů, mleté vápence, karboxymethylcelulóza, přísady	
Hustota	g/cm ³	1,50	
Viskozita	mPa.s	8500 ± 1500	(Brookfield, vř.č. 6,60 rpm, při 20±0,5°C)
Sušina, podíl pevných látek	%	51,5	
Bělost	%	≥ 88	(λ = 530 nm)
	%	≥ 93	(MgO=100%)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	4	při 20°C / 55% rel.vlhkosti
Otěr		0	dle ČSN 73 2582
S _d hodnota	m	0,05	ČSN EN ISO 7783-2
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +30°C
Vydatnost z 1 kg	m ²	6 – 10	v jedné vrstvě
Spotřeba	m ²	0,1 – 0,17	v jedné vrstvě
Obsah netěkavých složek	%	≥ 57,5	hmotnosti
	%	≥ 35	objemu
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/litr NH	4	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	2	

Omezení Barva není určena k nátěrům: materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev.

Podklad Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S 2802 A nebo S -T70.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 07.71 Interiérová barva na sádrokartony

- Pokyny** Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru 0,3-0,5 litrů vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme 1-2 krycí nátěry ředěné v poměru s vodou max. 0,1 l na 1kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.
- Upozornění** Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu.
Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!
- Čištění** Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 07.71».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 20.08.2013 Vyhотовeno dne: 20.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrozumnější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz