

Pacifyre® A

Ohnivzdorný akrylový tmel

Jednosložkový akrylový tmel pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření lineárních stavebních spár a penetračních těsnění ve stěnách a stropích podle EN 1366-4 a EN 1366-3 Schváleno ETA 16/1008, 17/0163.



Vlastnosti

- Ohnivzdorný a kouřotěsný až do EI 240/120.
- Testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3.
- Lehce pěni v kontaktu s ohněm.
- Pění do 120 ° C.
- Zůstává pružný a schopný překrytí.
- Barevně odolný a vodotěsný po vytvrzení.
- Vynikající přilnavost ke všem porézním podkladům.
- Snadná, rychlá a čistá manipulace.

Zkoušky a schválení

Testováno a schváleno podle EN 1366-4: až do EI 240 pro stavební spáry ≤20 mm. ETA16 / 1008.

Testováno a schváleno podle EN 1366-3: až do EI 120 pro penetrační těsnění spár ≤15mm ETA 17/0163, zpráva o klasifikaci (s MKII, EFC protipožárními límcí).

Rozsah aplikací

Pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření lineárních nízkotlakých spár ve stěnách a stropích podle EN 1366-4 a utěsnění penetračních spár podle EN 1366-3. (viz dokumenty ETA).

Příprava povrchu

Povrch musí být pevný, čistý a zbavený prachu, oleje a mastnoty. Pokud je povrch velmi suchý nebo porézní, navlhčete ho pomocí podkladového nátěru z 2 dílů Pacifyre® A smíchaného s 1 dílem vody. Pro výrobu opticky čistých spojů doporučujeme maskovat okraje spár pomocí vhodné pásky. Obecně doporučujeme použít hladkou povrchovou pásku pro hladký podklad a krepovou strukturovanou pásku pro hrubé povrchy podkladu.

Použití

Odřízněte vrchní část víčka patrony nad závitem, našroubujte plastovou hubici a seřízněte pod úhlem, aby odpovídala požadované šířce spáry. Vložte patronu do běžné dávkovací pistole a vstříkujte do spáry bez vzduchových bublin. Bezprostředně po nanášení vyhladte spáru špachtlí. Spoj můžete lehce postříkat vodou pro hladký povrch. Aby nedošlo k roztržení povrchu, odstraňte maskovací pásku přímo po vyplnění spáry / penetraci. Odstraňte vyhlazení a chraňte povrch tmelu před vodou (deštěm), dokud se nevytvoří škraloup.

Velikost spáry

Minimální šířka:	5 mm
Maximální šířka:	20 mm
Hloubka spáry:	šířka = hloubka

Technické informace

Materiál:	akrylové polymery s protipožárními přísadami
Konzistence:	tixotropní pasta
Specifická hmotnost:	1.40 g/mL
Doba vzniku škraloupu:	+/- 20 min (20°C a 65% rh)
Plně vytvrzené:	+/- 1 mm/24h
Teplota zpracování:	+5°C až +30°C
Provozní teplota:	-20°C až +80°C
Dilatační kapacita spáry:	10%
Maximální šířka spáry:	20 mm
Smrštění:	+/- 15%

Balení

12 x 310 ml patron na výstavní karton.

Skladovatelnost

Výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě. Doba skladovatelnosti je nejméně 12 měsíců po datu výroby (viz patrona), pokud je skladován na suchém a chladném místě (+5 až 20 ° C).

Obecné pokyny

Zdravotní pokyny:

- Dráždí oči a pokožku.
- Je možná přecitlivělost při kontaktu s pokožkou.

Bezpečnostní pokyny:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při aplikaci výrobku noste vhodné ochranné rukavice a oděv.
- V případě nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (nahlédněte do souboru MSD).

Důležité

- Nepoužívejte v aplikacích, kde jsou možné trvalé dávky vody.
- Lze barvit většinou barev.
- Barva musí být dostatečně elastická, aby mohla být nanesena na plastový elastický tmel.
- Díky velké rozmanitosti v dostupných barevných nátěrech doporučujeme nejprve provést test kompatibility.

Čištění:

- Pokožka: v případě kontaktu s pokožkou okamžitě opláchněte mýdlem a vodou.
- Textil: čerstvý povlak lze odstranit mýdlem a vodou. Vytvrzený výrobek lze odstranit pouze mechanicky.

Pokyny k likvidaci:

- Vymačkejte výrobek. Zbytky vytvrzeného výrobku lze zlikvidovat s domácím odpadem.
- Pouze úplné prázdné patrony je třeba zlikvidovat jako znovupoužitelné materiály.

Pozor prosím:

Výše uvedené informace mohou mít pouze obecnou povahu. Vzhledem k různým způsobům zpracování a použití, které jsou mimo naši kontrolu, a široké škále materiálů doporučujeme provést vždy dostatečné testy. Z tohoto důvodu nelze nést žádnou odpovědnost za konkrétní výsledky použití na základě informací a pokynů uvedených v této příbalové informaci. Záruka se vztahuje výhradně na trvale vysokou kvalitu našich výrobků v souvislosti s našimi podmínkami prodeje.