

# Prohlášení o vlastnostech

Podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích).

## Pacifyre® A Akrylový protipožární tmel

Č. 0749 CPR 16-1008.

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

- Pacifyre® A Akrylový protipožární tmel.

### 2. Identifikace výrobku podle článku 11 část 4:

- Viz číslo šarže na výrobku.

### 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

- Protipožární těsnicí výrobky pro lineární spáry a těsnění spár, viz ETA-16/1008.

Protipožární těsnění	Lineární spáry a těsnění spár	Oblast použití musí být v souladu s obsahem ETA-16/1008.
----------------------	-------------------------------	--

### 4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) stavebního výrobku:

- Systém 1.
- Systém 3 pro reakci na oheň

### 5. Jméno a kontaktní adresa:

- J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641 RK Mijdrecht - Nizozemsko

### 6. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

- Nepoužívá se.

### 7. Evropský dokument pro posuzování, Evropské technické posuzování, orgán pro technické posuzování a notifikovaný orgán:

EAD	ETA	TAB	NB
ETAG 026-3	ETA-16/1008	UBATc	BCCA No. 0749


### 8. Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti / harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E podle EN 13501-1
Odolnost proti ohni	V souladu s EN 13501-2. Viz příloha
Nebezpečné látky	Viz příloha
Trvanlivost a použitelnost	Kategorie použití typ Z2 (-5 / +40)
Další	Nepoužívá se / Nebyla stanovena žádná vlastnost

### 9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Frank Nijdam

Group Director Product Marketing & Innovation

Mijdrecht, 25.04.2017

J. van Walraven Holding B.V

# Příloha 1

## Uvolňování nebezpečných látek

---






J. van Walraven předložil Bezpečnostní list materiálu a prohlášení, že výrobek je v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/20063 v platném znění (REACH). J. van Walraven prohlásil, že žádné toxické, karcinogenní, toxické pro reprodukci nebo mutagenní chemické látky kategorie 1 z 2  $\geq 0,1\%$  hm/hm podle nařízení (ES) č. 1272/20084, ve znění pozdějších předpisů, a jsou uvedeny v „orientačním seznamu nebezpečných látek“ skupiny odborníků ES pro nebezpečné látky (EGDS° - s přihlédnutím k podmínkám instalace stavebního výrobku a odtud vyplývajícím scénářům uvolňování, které by vedly ke klasifikaci 1 a větám R45 a/nebo R46 a že pro klasifikaci výrobku podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 byly vzaty v úvahu všechny ostatní nebezpečné látky.

Poznámka: Kromě zvláštních ustanovení týkajících se nebezpečných látek obsažených v tomto Evropském technickém schválení mohou existovat další požadavky vztahující se na výrobky spadající do jeho působnosti (např. transponovaná evropská legislativa a národní zákony, předpisy a správní předpisy). Aby byly splněny ustanovení Směrnice (EU° n°305/2011), musí být tyto požadavky rovněž splněny, kdykoli a kdekoli se uplatňují.

## Příloha 1.2

Lineární spára v pevné konstrukci stěny z betonu nebo cihel.

Pacifyre® A Akrylový tmel použitý s PE- nebo PU- těsnícím provazcem jako výplňovým materiálem.

Tloušťka stěny (mm)	Hustota stěny (kg/m <sup>3</sup> )	Orientace spáry	Symetrická / asymetrická	Složení těsnění spár	Klasifikace	
200	500	Vertikální	Symetrická	Jak exponovaná, tak neexponovaná (*) strana je vyplněná 20 mm Pacifyre® A a je dále vybavena stlačeným PU těsnícím provazcem	EI 240 - V - X - W 00 až 20	
100	550	Vertikální	Symetrická	Jak exponovaná, tak neexponovaná (*) strana je vyplněná 20 mm Pacifyre® A a je dále vybavena stlačeným PU těsnícím provazcem	EI 180 - V - X - W 00 až 21 E 240 - V - X - W 00 až 21	
100	550	Vertikální	Asymetrická	Jak exponovaná, tak neexponovaná (*) strana je vyplněná 10 mm Pacifyre® A a je dále vybavena stlačeným PU těsnícím provazcem	EI 180 - V - X - W 00 až 11 E 240 - V - X - W 00 až 11	
115	600	Vertikální	Asymetrická	Neexponovaná (*) strana je vyplněná do hloubky 20 mm a je dále vybavena stlačeným PU těsnícím provazcem	EI 60 - V - X - F - W 00 až 20 E 90 - V - X - F - W 00 až 20	
200	550	Vertikální	Asymetrická	Neexponovaná (*) strana je vyplněná do hloubky 15 mm a je dále vybavena stlačeným PU těsnícím provazcem	EI 240 - V - X - W 00 až 15	


(\*) Neexponovaná strana je strana, která je opačnou stranou k ohni.

## Příloha 1.3

Lineární spára v betonové konstrukci podlahy.

Pacifyre® A Akrylový tmel použitý s PE- nebo PU- těsnicím provazcem jako výplňovým materiálem.

Tloušťka podlahy (mm)	Hustota podlahy (kg/m <sup>3</sup> )	Orientace spáry	Symetrická / asymetrická	Složení těsnění spár	Klasifikace
150	600	Horizontální	Asymetrická	Neexponovaná (*) strana je vyplněná do hloubky 20 mm a je dále vybavena stlačeným PU těsnicím provazcem	EI 120 - H - X - F - W 00 až 20



(\*) Neexponovaná strana je strana, která je opačnou stranou k ohni.

## Příloha 2

Související Prohlášení o vlastnostech (Kombinují použití přípravku Pacifyre® A s jinými výrobky).

Pacifyre® A používáný jako prstencové těsnění pro MKII Protipožární manžetu Prohlášení o vlastnostech č. 0843-CPR-17-0163.

Pacifyre® A používáný jako prstencové těsnění pro protipožární manžetu klasifikace EFC 18190C Warringtonfiregent.