



Den Braven Sealants

Technický list 06.70 Vnitřní štuková omítka QUARTZ ŠTUK

Výrobek	Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr.
Vlastnosti	⌘ Okamžitě použitelná; ⌘ Snadná aplikace;
Použití	- Pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním. - Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek. - Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton.
Balení	Kbelík 4, 8, 14 a 25 kg,
Barva	Bílá, nenormalizovaná

Technické údaje

Základ	-	Křemenný písek, vápenný hydrát, akrylátová disperze, voda
Zrnitost	mm	0,1 – 0,5
Tloušťka vrstvy	mm	1 - 5 (doporučená 2 mm)
Tepelný rozsah použití	°C	od +5
Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd–hodnota)	m	0,14
Plné vyzrání	dny	28 (maxim. pevnost)
Přidrženost k podkladu	MPa	0,2 (N/mm ²) (dle ČSN 73 2577)
Otěruvzdornost za mokra		min 70 s (dle ČSN 73 2582)
Spotřeba	kg/m ²	2 - 3
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C, nesmí zmrznout!!!)

Omezení Není vhodné používat při teplotách pod +5°C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Směs je nutno krátce promíchat, popřípadě zvlhčit vodou. Podklad je třeba vyrovnat obvyklým způsobem. U panelové výstavby je to zejména zacelení spár, dále odstranění nežádoucích výstupků a prachu. Vychýňací kovové prvky je nutno chránit antikoročním nátěrem. Před vlastním nanášením je nutno savý podklad zvlhčit. Velmi hladké betonové, savé pórobetonové a sádrokartonové povrchy je nutno penetrovat Penetrací S2802A nebo akrylátovou disperzí zředěnou s vodou v poměru 1 díl disperze a 5 dílů vody. Penetrace musí zaschnout. Štuk se nanáší v tenké vrstvě (1,5 – 2 mm) na zdi a stropy pomocí zednické stěrky. Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se celková plocha vyhladí krouživými pohyby pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Před malířskými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minim. 4 týdny.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.70».

Aktualizace Aktualizováno dne: 24.06.2008 Vyhотовeno dne: 18.10.2006

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz