



Den Braven Sealants

Technický list 07.38 Šlehaný sádrový brousitelný tmel (Qualy Fill)

Výrobek Jednosložkový ultralehký sádrový tmel (pasta) na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří pevný spoj.

Vlastnosti
p Bez rozpouštědel;
p Vysoká přilnavost na omítky, cihelné zdivo, beton, dřevo apod.
p Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry.

Použití
- Pro interiéry;
- Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádrokartónu, betonu;
- Tmelení spár sádrokartonových konstrukcí s požadavkem na brousitelnost;

Balení Kelímek 250 ml a 500 ml, kbelík 5 litrů a 10 litrů
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	akrylátová disperze
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	1,90
Tepelná odolnost	°C	+75 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	~ 5 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	neomezeno

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 nebo S2802A-penetrace.

Pokyny Nanést špachtlí a po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.

Upozornění Při použití v exteriéru nutno tmelovou vrstvu zabezpečit proti působení vlhka a vody min. 5 hodin po aplikaci, po úplném vytvrzení nutno opatřit např. fasádním nátěrem.

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.38».

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhотовeno dne: 04.01.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz