



Den Braven Sealants

Technický list 08.01 Tavná pistole

Výrobek Tavná pistole určená k lepení materiálů za tepla roztaveného polyetylénu (tavné tyčinky).

Vlastnosti

- ▶ Okamžitě a snadno použitelná s vysokou lepivostí mnoha materiálů;
- ▶ Lepený spoj odolný vlhku a vodě;
- ▶ Lepení kombinací materiálů savý - nesavý;
- ▶ Technologie lepení „za tepla“ přímo směřované na styk lepeného spoje;

Použití

- Pro interiéry i exteriéry;
- Lepení a napojování tepelné izolace (MIROLON) potrubí teplé vody;
- Lepení materiálů ze dřeva, korku, skla, plastů, kovů, textilie apod.;
- Lepení papíru, lepenky, keramiky, umělých květin, těsnění drobných trhlin;
- Lepení / fixace PE vlhkotěsné zábrany dveří v automobilovém průmyslu apod.;

Balení	Pistole 10 a 15W	blistr / 1 ks	karton / 12 ks
	Pistole 40 a 50W	blistr / 1 ks	karton / 12 ks
	Náplně malé	blistr / 30 ks	volně
	Náplně velké	blistr / 12 ks	volně
	Náplně malé	karton 10 ks	
	Náplně velké	karton 10 ks	
Barva	Černá		

Tavná tyčinka	typ 6688-C	transparentní ø 11 mm a délka 200 nebo 300 mm
	typ 6688-M	transparentní ø 7,5 mm a délka 100 mm
	typ 6688-Y	nažloutlá ø 11 mm a délka 200 nebo 300 mm

Technické údaje pistole

Napájení	~ V	100 / 240
Výkon	W	10 a 15 (malá)
Výkon	W	40 a 50 (velká)
Frekvence	Hz	45 / 55
Otevřený čas	sec	≈ 10 / 15
Tepelný rozsah použití	°C	+10 / +50
Aplikační teplota	°C	+160 / +180

Technické údaje tyčinek

Viskozita	Pa.s	
Bod měknutí	°C	
Tepelná odolnost	°C	
Tvrdość dle Shore A(3s)	-	
Pevnost v tahu	MPa	
Pracovní teplota	°C	
Doba tuhnutí	min	15
Doba úplného vytvrzení	min	45
Skladovatelnost	měsíce	24

Typ tyčinky		
C	Y	M
11,0	9,0	11,0
86	88	86
65	67	65
88	87	88
35	38	35
160	160	160

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, chráněno před prachem, žářem, vlhkostí a chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 08.01 Tavná pistole

Pokyny Tavné lepidlo nanášíme na předem připravený podklad (na jednu stranu lepených ploch) a to přesně dle šířky stykových ploch. Ihned po nanesení přitisknout lepené materiály k sobě a zajistit proti pohybu na dobu cca 10-15 minut.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 08.01».

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008

Vyhotoveno dne: 01.02.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz