



Den Braven Sealants

Technický list 07.22 Vyplňovací provazec

Výrobek Vyplňový materiál bázi polyetylénu P.E. Po aplikaci vymezuje požadovanou hloubku spáry a zamezuje přilnutí tmelové vrstvy ke třetí straně spáry.

Vlastnosti

- ▣ Polyetylenové kruhové šňůry s uzavřenými buňkami;
- ▣ Odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí;
- ▣ Nenasákavý;
- ▣ Snadno opracovatelný;
- ▣ Bez vlivu na ŽP;

Použití

- Pro interiéry i exteriéry typ P.E.
- Vyplňový materiál v průběžných, napojovacích, dilatačních spárách;
- Správné vymezení hloubky spáry pro předepsanou tloušťku tmelové vrstvy;
- P.E. provazce určené pro spáry zatěžované mechanicky nebo tlakem vody;

Balení	Název	Ø (mm)	Počet (m) v balení
	P.E. vyplňovací provazec	6	100
	P.E. vyplňovací provazec	8	100
	P.E. vyplňovací provazec	10	100
	P.E. vyplňovací provazec	15	100
	P.E. vyplňovací provazec	20	100
	P.E. vyplňovací provazec	25	100
	P.E. vyplňovací provazec	30	100
	P.E. vyplňovací provazec	40	100
	P.E. vyplňovací provazec	50	100
	P.E. vyplňovací provazec Hobby	6	10
	P.E. vyplňovací provazec Hobby	8	5
	P.E. vyplňovací provazec Hobby	10	5

Barva Šedá

Technické údaje

Objemová hmotnost	kg/m ³	25 – 28	(při 20°C)	ČSN 84 5541
Tepelná odolnost	°C	-65 / +90	(pro trvalé zatížení)	
Součinitel tepelné vodivosti λ	W.m ⁻¹ K ⁻¹	~0,038	(při 10°C)	ISO 8302
				ČSN 73 0540-3
				ČSN 72 7014
Index šíření plamene	mm/min.	i _s =0,0		ČSN 73 0863
		v _s =0,0		
Nasákavost	%(hmot.)	≤1,5		ČSN 64 5421

Volba provazce	Šířka spáry (mm)	Hloubka spáry (mm)	Ø provazce (mm)
	4	4	6
	5	5	6-8*
	8	5-8	10
	10	8-10	15
	12	8-10	15-20*
	15	10-15	20
	18	10-15	20-25*
	20	10-15	25
	25	12,5-15	30
	30	15-20	40
	40	20	50

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 07.22 Vyplňovací provazec

- Omezení** Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vodou, pro podlahové spáry a pro spáry přicházející do styku s chemickými látkami.
- Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
- Pokyny** Průřez plného (bez středové dutiny) vyplňovacího provazce by měl být o 25% větší než-li šířka tmelené spáry. Průřez dutého (se středovou dutinou) vyplňovacího provazce by měl být o 50% větší než-li šířka tmelené spáry.
- Doporučení** Vhodná volba vyplňovacího provazce ovlivňuje životnost a bezchybnou funkčnost tmelové vrstvy ve spáře. Výplňový provazec musí být ve spáře dostatečně pevný, aby se v průběhu aplikace tmelové vrstvy neposunul.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 07.22».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 12.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz