



Technický list 04.51 Sanitární silikon

- Výrobek** Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj.
- Vlastnosti**
- ▣ Nízkomodulový, fungistatický, nepřetíratelný.
 - ▣ Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace;
 - ▣ Trvale pružný, odolný vlhku, plísním, vodě, čisticím prostředkům a UV záření.
- Použití**
- Těsnění sanitárních a kuchyňských zařízení včetně odpadů, dřezů, litinových koupelňových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů apod.;
 - Tmelení spár v prádelnách sušárnách, laboratořích, apod.;
- Balení** Kartuše 310 ml, tuba 25 ml
- Barva** Transparentní, bílá, světle šedá – manhattan, šedá, stříbřitě šedá, bahama, hnědá, černá

Technické údaje

Základ	-	100% silikon - acetát
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	0,97
Tepelná odolnost	°C	-50 / +120 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40
Rychlost nanášení (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)	g/min	700 bílá 600 šedá, hnědá, černá
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 13 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	1,5 (za 24h / při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Možnost přetírat	-	ne
Dilatační schopnost	%	± 25
Stékavost	mm	< 2 (dle ISO 7390)
Tažnost	%	600 (dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²) (dle DIN 53 504)
Mez pevnosti v tahu	MPa	2,0 (N/mm ²) bílá (dle DIN 53 504) 1,3 (N/mm ²) šedá, hnědá, černá (dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A(3s)	°	18 ± 3 bílá (dle DIN 53 505) 15 ± 3 šedá, hnědá, černá (dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4
Maximální šířka spáry	mm	25
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9\text{m}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9m (pro spáru 4 x 6 mm)

- Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady. Nedoporučuje se pro přímý kontakt s Hottix tmelem aj. tmely nanášenými po obvodu izolačního skla a hrany vrstveného bezpečnostního skla.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 04.51 Sanitární silikon

Podklad	Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Čištění	Materiál: ihned technickým benzínem. Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 04.51».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 29.01.2010 Vyhотовeno dne: 16.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100