



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.92 Adhesní můstek

<b>Výrobek</b>	Jednosložkový bezrozpuštědlový podkladový nátěr pro kritické podklady určený pro jejich zpevnění. Po vytvrzení vytváří difúzní vodoodpudivý film.		
<b>Vlastnosti</b>	<b>p</b> Bez obsahu rozpouštědel; <b>p</b> Odolný povětrnostním vlivům; <b>p</b> Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám; <b>p</b> Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy; <b>p</b> Spojovací – zvyšuje přílnavost jednotlivých vrstev materiálů QUARTZ;		
<b>Použití</b>	- adhesní vysoce přílnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových povrchů; - Určený na beton, cihelné zdivo, vápenocementové interiérové i exteriérové omítky, umakart, na nestabilní podklady pod Stavení lepidla na obklady a dlažbu QUARTZ, Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku QUARTZ, Tekutou elastickou hydroizolaci apod., pod Výplňovou opravou stěrku na beton QUARTZ Výplň nebo Final.		
<b>Balení</b>	Kelímek 1 kg; kbelík 5 kg		
<b>Barva</b>	Bílá až nažloutlá		
<b>Technické údaje</b>			
Základ	-	neuveden	
Konzistence	-	tekutá	
Hustota	g/ml	1,15-1,35	(při 20°C)
pH	-	cca 8	
Ředění	litrů	1:0,5	s vodou
Teplotná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Teplotný rozsah použití	°C	+5 / +35	
Doba schnutí	hod	≈ 3	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a relat. vlhkosti)
Doba vytvrzení adhesního můstku	hod	≈ 12	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a relat. vlhkosti)
Spotřeba	kg/m <sup>2</sup>	≈ 0,2	
Skladovatelnost	měsíce	6	(při teplotách od +5°C do +25°C)
<b>Omezení</b>	Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady a při teplotách pod +5°C!		
<b>Podklad</b>	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
<b>Pokyny</b>	Pro velmi savé podklady se Adhesní můstek ředí s vodou v poměru max. 1:0,5 (QUARTZ : VODA) a důkladně se promíchá. Pro málo savé a nesavé podklady se neředí. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo štětcem. Během zpracování je nutné zpracováváný nátěr neustále promíchávat, aby si udržel stejnoměrnou konzistenci.		
<b>Doporučení</b>	Před zahájením aplikace nutno radiátory, okna, dveře, obklady, dlažbu, umělý i přírodní kámen zakrýt fólií nebo jiným způsobem chránit proti znečištění. Nežádoucí potřísnění ihned omyjte vodou.		
<b>Čištění</b>	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 06.92».		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 23.06.2008 Vyhотовeno dne: 10.01.2004		

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz