



Den Braven Sealants

Technický list 14.72 TECTANE Karosářský tmel

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací karosářský tmel, na bázi vodných pryskyřic plastů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, vysoce kvalitní, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- ▮ Antikorozní;
- ▮ Velmi lehce se nanáší, přelakovatelný akrylátovými a disperzními barvami;
- ▮ Vysoká přilnavost na ocel, eloxovaný hliník, dřevo, beton, zdivo a umělé hmoty.

Použití

- Pro podtmelování karosářských dílů automobilů;
- Tmelení karosářských dílů kabin jeřábů a strojních zařízení.

Balení Kartuše 310ml
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	vodné pryskyřice plastů
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	1,64
Sušina	%	87
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-15
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 5
Rychlost schnutí	mm	1 - 2
Dilatační schopnost	%	± 12,5
Tažnost	%	600
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²)
Tvrdość dle Shore A (3s)	-	19
Skladovatelnost	měsíce	24

po vytvrzení

při 23°C / 55% rel. vlhk.

při 23°C / 55% rel. vlhk.

dle DIN 53 504

dle DIN 53 504

dle DIN 53 505

při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa trvale zatížená vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 5 hod. po aplikaci styku s vodou (déšť).

Čištění Materiál: technický benzín.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.72».

Aktualizace Aktualizováno dne: 07.02.2011

Vyhotoveno dne: 28.03. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz