



Technický list 03.14 Tmel na opravy

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi syntetické pryže.

Vlastnosti

- p** Pro interiéry i exteriéry;
- p** Bez silikonu;
- p** Po vytvrzení přetíratelný;
- p** Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům;
- p** Vysoká přilnavost na různé stavební mat. i za vlhka a mokra;
- p** S protiplísňovými fungicidy.

Použití

- Opravy trhlin a spár vyplněných různými materiály;
- Nouzové opravy poškozených spár oken a dveří - i za deště;
- Opravy netěsností okapů, oplechování střešních oken a poškozených střešních krytin;
- Tmelení spár ocelových konstrukcí v kombinaci s hliníkem, zinkem, olovem, a pod;
- Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i průmyslu;

Balení Kartuše 310ml

Barva Transparent, bílá, šedá

Technické údaje

Základ	-	S-EB-S syntetický kaučuk
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	0,95
Sušina	%	73
Tepelná odolnost	°C	-25 / +100 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 10 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost nanášení	g/min	350 (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Možnost přetírat po vytvrzení	-	Ano
Dilatační schopnost	%	± 25
Stékavost	mm	< 3 (dle ISO 7390)
Roztažnost	%	300 (dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa (N/mm ²)	0,25 (dle DIN 53 504)
Mez pevnosti v tahu	MPa (N/mm ²)	0,50 (dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A(3s)	°	14 ± 3 (dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C < +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4
Maximální šířka spáry	mm	10
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9\text{m}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9m (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na polystyren, PE, PP, a teflon. Nepoužívat k lepení akvárií a na místa dlouhodobě nebo trvale vystavená vodě.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 03.14 Tmel na opravy

Upozornění	Při použití na podklady obsahující živici (bitumeny – asfalt, dehet) může docházet ke změně zabarvení nebo jeho vlastností.
Podklad	Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny	Dle šířky spáry upravte špičku seříznutím. Obsah tuby vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí.
Čištění	Materiál: ihned čističem M.E.K. Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 03.14»
Aktualizace	Aktualizováno dne: 06.06.2011 Vyhotoveno dne: 12.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz