



## Technický list 01.02 Sklenářský tmel

<b>Výrobek</b>	Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel.
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Snadno aplikovatelný;</li><li>▣ Hladká úprava povrchu; přetíratelný;</li><li>▣ Po překrytí barvou -odolný proti povětrnostním vlivům;</li></ul>
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových ráků oken;</li><li>- Tmelení skleněných výplní zahradních skleníků apod.;</li></ul>
<b>Balení</b>	Salám 500g a 1kg, kelímek 500g a 1kg a kbelík, 5kg, 10kg a 25kg.
<b>Barva</b>	Běžová

### Technické údaje

Základ	-	lněný olej, plniva	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	2,1	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Doba vytvoření povrch. vrstvy	den	≈ 2	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	měsíc	≈ 2	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Povrchová úprava	týden	1-5	(při zanedbání ochrany nátěrem, může dojít k praskání a degradaci UV zářením)
Deformace	%	0	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	10 x 10	
Maximální šířka spáry	mm	15 x 20	

<b>Omezení</b>	Mimo jiné není vhodné pro trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, plastové rámy, tmelení akrylových a polykarbonátových desek.
<b>Podklad</b>	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, ocelové rámy doporučujeme opatřit 2x základním nátěrem.
<b>Pokyny</b>	Tmel nanášíme rovnoměrně na požadovanou plochu speciálním sklenářským nožem.
<b>Doporučení</b>	Nátěrem chraňte před degradací a praskáním z důvodu působení UV záření), dále zabraňte ihned po aplikaci neúměrně rychlému vysychání tmelu z důvodu přímého slunečního záření nebo vysoké teploty. V případě nevyhovující nízké hustoty (řidkého tmelu) je možné přidat do hmoty malé množství křídové moučky.
<b>Upozornění</b>	Tmel neslouží pro mechanické zabezpečení výplně v rámu, pro tento účel použijte sklenářské zasklívací trojúhelníčky (kovové).
<b>Čištění</b>	Materiál: technický benzín Ruce: mýdlo a voda, krém na ruce
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 01.02».
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 22.01.2012      Vyhотовeno dne: 31.10.2001

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz