



Technický list 05.25 Pistolová pěna MEGA 70

Výrobek Profesionální jednosložková, montážní a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmyslu.

Vlastnosti

- ▣ Zvýšená vydatnost;
- ▣ Nízká expanze;
- ▣ Nasákavost do 2%;
- ▣ Možnost ořezávat již po 30 minutách;
- ▣ Kvalitní rozměrová struktura;
- ▣ Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní;
- ▣ Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety;
- ▣ Vysoká plnicí schopnost, dobrá zvuková a tepelná izolace.
- ▣ Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.

Použití

- Montáže dřevěných, kovových a PVC okenních rámu a dveřních zárubní při instalaci Těsnícího izolačního systému Den Braven 3D;
- Vyplňování montážních prostorů mezi panely;
- Vyplňování průchodů skrze stěny a podlahy;

Balení Pistolová dóza 870 ml;
Barva Žlutá

Technické údaje

Základ	polyuretan -	4,4 difenylmetandiisokyanát
Hustota pěny volně expandované	8 - 12 kg/m ³	+20°C;-12°C
Hustota pěny ve spáře	10 - 14 kg/m ³	dle ISO 7390
Součinitel tepelné vodivosti λ	0,034 W/mK	dle ČSN 72 7012-2
Vzduchová neprůzvučnost	≥ 58 dB	dle ČSN EN ISO 20140-10
Tepelná odolnost	-40 / +90 °C	po vytvrzení
Teplota dózy pro aplikaci	10 až 30 °C	
Aplikační teplota	+1 / +35 °C	optimální +15 až +25
Mini. tep.kontaktního povrchu	0 °C	
Doba vytvoření nelepivé slupky	5 - 8 min.	v závislosti na teplotě a rel. vlhkosti
Rezatelnost	25 - 30 min.	při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu
Rychlost vytvrzování	6 cm	při +20°C, vlhkosti 65% za 1 hodinu
Rozměrová stabilita	-5%<DS< 0% %	
Odolnost vůči UV záření	nevyhovující -	nutno povrchově upravit – omítka, lišty, nátěr
Třída reakce na oheň	F -	Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1
Stupeň hořlavosti	C3	Klasifikace dle DIN 4102 (platná do 12/2007)
	B2	Klasifikace dle ČSN 73 0860 (platná od 12/2007)
Skladovatelnost	18 měsíce	Dnem dolů !!! Při teplotách od +5°C do +25°C
Vydatnost	66 až 70 litrů	
Minimální šířka spáry	4 mm	
Maximální šířka spáry	60 mm	Ve dvou pracovních úkonech. V jednom pracovním úkonu doporučujeme cca 3 cm.

Omezení Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívát, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 05.25 Pistolová pěna MEGA 70

- Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.
- Ošetření (příprava) podkladu** Podklady doporučujeme navlhčit rozprašovačem s vodou.
Pokyny Před aplikací dózu řádně protřepat min. 30x. Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca z $\frac{1}{2}$ až z $\frac{1}{3}$. Spáry nad 30 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Povrchovou úpravu (natírání, omítání) lze provádět nejdříve 24 hod po aplikaci.
- Upozornění** Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.
- Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.
- Čištění** Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw
Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 05.10».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 11.10.2011 Vyhотовeno dne: 14.04.2009

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100