



Den Braven Sealants

Technický list 06.05 Lepidlo na plovoucí podlahy D3

Výrobek	Jednosložkové lepidlo na bázi PVAC disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný, transparentní spoj v systému pero - drážka.
Vlastnosti	p Okamžitě použitelné, bez zápachu; p Vysoká lepivost ve spoji pero-drážka, po vytvrzení transparentní; p Po vytvrzení odolné proti vlhku a vodě dle EN 204 – D3 - vodostálé; p Pevnost lepeného spoje vyšší než pevnost vlastního dřeva, bezrozpouštědlové;
Použití	- Lepení plovoucích podlah - lamino; - Lepení plovoucích podlah – kombinace masiv - MDF;
Balení	Dóza 500 g, 750 g, Kbelík 5 kg, 10 kg a 30 kg
Barva	Bílá – po vytvrzení transparentní

Technické údaje

Základ		PVAC polyvinyl-acetát	
Konzistence	-	tekutá	
Viskozita	mPa.s	$4 \cdot 10^3 - 8 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$7 \cdot 10^3 - 20 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
Sušina	%	min. 49	
pH	-	3 - 4	
Tepelný rozsah použití	°C	min. +15	
Vlhkost podkladu	%	max. 2	(vyzrálý beton, minimální stáří 28 dní)
Optimální teplota	°C	+20 / +25	
Otevřený čas	min	≈ 7	(při 20°C a 50% rel.vlhkosti)
Lisovací čas	min	≈ 10 – 30	(při normálních podmínkách 20°C a relat. vlhkosti 50%)
Doba úplného vytvrzení	hod	≈ 6	(v závislosti na teplotě a savosti podkladu)
Odolnost proti vodě	-	D3	(dle EN 204)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C v původním neporušen. uzavřeném obalu)
Spotřeba	g/m ²	120 - 200	(v závislosti na savosti podkladu – masiv, MDF)

Omezení	Mimo jiné není vhodné lepení na PE, PP, živičné podklady a teflon.
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, mastnoty a olejů.
Pokyny	Lepidlo nanášíme do drážky - systému pero-drážka přímo z aplikátoru na uzávěru dózy lepidla. Lepený spoj – pero zasuneme do drážky a doklepeme gumovou paličkou. Doporučujeme provést zkoušku přilnavosti.
Upozornění	Lepidlo se nanáší v původní konzistenci a nedoporučuje se jeho ředění vodou ani jiné úpravy. Při skladování nevystavovat přímému slunečnímu záření.
Čištění	Materiál: ihned vodou. Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.05».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 03.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz