



Den Braven Sealants

Technický list 08.70 Samolepící mřížka na sádrokartony

Výrobek Sklovláknitá páska opatřena speciálním jednostranným souvislým lepidlým filmem.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná
- ▣ Přilnavost k většině stavebních materiálů;
- ▣ Zvyšuje pevnost namáhaných ploch a spojů;

Použití

- Výztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérových a fasádních omítek;
- Vyztužení rohových a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí;
- Vyztužení u silně namáhaných ploch – např. dřevěných podkonstrukcí, v okolí oken, dveří a svítidel

Balení	Šířka mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	48	20	72
	48	45	48
	48	90	24
	48	153	24
Barva	Bílá		

Technické údaje

Nosný materiál	-	100% sklolaminát	
Lepidlo		akrylátové	
Impregnace	%	22	(latex)
Hmotnost	g/m ²	65,0	(10%)
Šířka	mm	48	
Velikost ok	mm	2,8 x 2,8	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Vlákno	tex	12,5 x 1 x 2	(osnova)
	tex	80	(útek)
Počet vláken	ks	9 ± 0,5	(osnova)
	ks	9 ± 0,5	(útek)
Pevnost v tahu	N / 5cm	440	(osnova)
	N / 5cm	770	(útek)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Při opravách trhlin zdiva nutno rozšířit trhlinu na širší pásy. Zdivo napenetrovat Malířskou akrylátovou penetrací a po zaschnutí vlepíme pásku do trhliny. Přitlačíme suchou špachtlí a aplikujeme Stěrkovou hmotu (tmel) na opravy prasklin. Po vytvrzení nutno tmelovou vrstvu přebrousit aby byla naprosto shodná s okolním zdivem.

Aktualizace Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz