



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.14 Hřebíky a šrouby v tubě

**Výrobek** Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

**Vlastnosti**

- Nahrazuje hřebíky a šrouby;
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
- Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě;
- Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý;
- Po vytvrzení přetíratelné.

**Použití**

- Lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní;
- Lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek.

**Balení** Kartuše po 310 ml, tuba 25 ml  
**Barva** Běžová

Technické údaje			
Základ	-	SBR kaučuk	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,02	
Sušina	%	65	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40	
Čas odvětrání	min	10	(vysvětlení viz. <b>Pokyny</b> )
Otevřený čas	min	≈ 10-15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	hod	24 - 72	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu	kg/cm <sup>2</sup>	0,75	(při 20°C / za 4 hod.)
	kg/cm <sup>2</sup>	15,0	(při 20°C / za 168 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m <sup>2</sup>	300 - 600	

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon. Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje  
**Pokyny** . Lepidlo naneste v pruzích rovnoměrně na jednu stranu lepených materiálů a materiály přitiskněte k sobě. Při lepení polystyrenu nanášejte v tenkých pruzích a nechte cca 5-10minut odvětrat. Poté přiložte lepené díly k sobě.

**Čištění** Materiál : Perchlorethylen.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 06.14»

**Aktualizace**

Aktualizováno dne: 24.10.2007

Vyhotoveno dne: 02.01. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz