



## Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI

**Výrobek** je jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo. Vytváří vysoce lepidivý plasticko-elastický spoj.

**Vlastnosti**

- ▣ Bez rozpouštědel;
- ▣ Trvale elastický spoj;
- ▣ Vysoká lepidivost a přilnavost k materiálům jako je Polyethylen a Polypropylen;
- ▣ Výborná přilnavost na beton, omítky, kovy a dřevo;

**Použití**

- Lepení parotěsných zábran střešních systémů;
- Lepení fólií z PE, PP, PVC, EPDM, DPC, hliníkových fólií apod.;
- Lepení prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu;
- použití do Těsnícího a izolačního systému Den Braven 3D.
- Utěšňování průchodek z PE, PP, PMMA, HDPE v základových a stěnových konstrukcích ve styku se zdíci materiály a betonem

**Balení** Kartuše po 310 ml  
**Barva** Světle zelená

<b>Technické údaje</b>	
Základ	- SPUR - polymer
Konzistence	- tixotropní pasta
Hustota	g/ml 1,22
Sušina	% 100
Stékanost	mm 6 (U10)
Tepelná odolnost	°C -40 / +80 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C -15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C +5 / +50
Rychlost nanášení	g/min 25 (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Otevřený čas	min ≈ 30 (při 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Plné vyzrání	den 14 (při 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Pevnost ve smyku	N/cm <sup>2</sup> 20 (při 23°C / 50 % rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!)

Přibližná spotřeba vzorec

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{8[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 6,5\text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml

m 6,5 (pro spáru 8 x 6 mm)

**Specifikace** Navrženo pro parotěsné spoje dle DIN 4108-7.

**Omezení** Mimo jiné není vhodné trvalé zatížení vodou.

**Upozornění** Při teplotě pod +10°C je lepidlo obtížněji aplikovatelné klasickou pistolí COOX. Pro snadnější aplikaci doporučujeme používat převodovou pistol MK5 SKELET.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Ošetření (příprava) podkladu** Podklady před aplikací není nutné penetrovat.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI

<b>Pokyny</b>	Lepidlo nanášíme na podklad v tloušťce cca 8 mm. Nechat 10 min. působit – zvýšíme počáteční přilnavost. Lepený materiál lehce přitisknout. Nestlačovat! Pozn.: V případě, že se fólie okamžitě přitiskne, může fólie „klouzat“ pouze do doby, než lepidlo vyzraje.
<b>Čištění</b>	Materiál: ihned terpentýn Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 06.08».
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 18.03.2010      Vyhотовeno dne: 04.11.2001

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100