



Den Braven Sealants

Technický list 06.02 Lepidlo na polystyren

Výrobek Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj.

Vlastnosti Snadná aplikace, bez rozpouštědel;
 Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý - nesavý;
 Po vytvrzení přetíratelné.

Použití - Lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady;
- Lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů ;
- Těsnění nerovností - vzniklých spár při lepení polystyrenových desek;

Balení Kartuše 310 ml, kelímek 1 kg, kbelík 3 kg, 7 kg
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,9	
Sušina	%	80	
Tepelná odolnost	°C	0 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+10 / +40	
Otevřený čas	min	≈ 10 - 15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	dny	14	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	300-600	

Omezení Mimo jiné není vhodné dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Na některých vlhkých, svislých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit přilnavost použitím základního Penetračního nátěru S-T70.

Pokyny U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru S-T70 nebo penetrovat zředěným lepidlem v poměru 1:4 (lepidlo:voda). Lepidlo naneste na podklad v pruzích nebo bodech s odstupem cca 15 - 20 cm. nebo dávkujte přímo z kartuše. Lepený materiál přiložte na podklad a lehce přitlačte. Minimálně jeden z lepených materiálů musí být savý. Doporučujeme provést zkoušku přilnavosti.

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.02».

Aktualizace Aktualizováno dne: 25.03.2006 Vyhotoveno dne: 07.11. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz