



Den Braven Sealants

Technický list 06.19 Power kleber (PU lepidlo D4)

Výrobek Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, bez obsahu ředidel. Není agresivní k podkladu. Lehce vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat na vlhké podklady.

Vlastnosti

- ▣ Odolné vůči vodě a vlhkosti dle normy EN 204 D4;
- ▣ Po vyztření lze brousit a přetírat;
- ▣ Odolné běžným chemikáliím;
- ▣ Tlumí hluk a vibrace;
- ▣ Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř na všechny povrchy i k vlhkým podkladům;
- ▣ Těžce zápalné.

Použití

- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.);
- Lepení lakovaných a nesavých povrchů;
- Lepení polystyrenových tabulí, sádkartonových desek, dřeva, skla, kovu, plastů, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu apod.
- Fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů;
- Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty;

Balení Kartuše 310 ml, tuba 25 ml
Barva Krémová

Technické údaje

Základ	polyuretan		
Skupina namáhání	-	D4	(dle ČSN EN 204)
Hustota	g/m ³	1,47	
Doba vytvoření povrchové vrstvy	min	7	(při 23°C a 50% vlhkosti, dle EN 204 D4)
Doba úplného vytvrzení	-	cca 24h	(v závislosti na tloušťce vrstvy)
Tepelná odolnost	°C	-40 / +80	(po vytvrzení)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Teplota při skladování	°C	+10 / +20	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon.
Podklad Lepené plochy musí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic.
Pokyny Odříznout kryt závitů. Nasadit aplikační špičku a seříznout na požadovanou šířku lepení a nanášet na jednu stranu spoje. Při lepení velkých ploch seřízněte špičku do "V" spáry. Lepené plochy k sobě přiložte do 7 minut.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.19»
Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz