



Den Braven Sealants

Technický list 09.S-T8 Těsnící pás, rohy a průchodka

Výrobek Trvale pružný kaučukový pás, na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástřikem. Po aplikaci s S-T8 vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

Vlastnosti

- ▣ Vysoká pružnost;
- ▣ Vysoký difúzní odpor proti radonu
- ▣ Vysoká odolnost proti rozdílným teplotám;
- ▣ Odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám;

Použití

- Trvale pružné těsnění rohových a stykových spár v kombinaci s nátěrem S-T8;
- Těsnění průchodů sprchových koutů, bazénů a nádrží opatřených nátěrem S-T8;
- Pružné těsnění trvale vlhkých prostředí jako koupelny, myčky, sprchy, prádelny apod.;

Balení	Těsnící pás	120mm x 10m
	Těsnící pás	120mm x 50m
	Vnitřní těsnící roh	140mm x 140mm
	Vnější těsnící roh	140mm x 140mm
	Pružný průchod	400mm x 400 mm

Barva Šedá

Technické údaje

Základ	-	polypropylen / kaučuk	
Tloušťka	mm	0,5	
Tepelná odolnost	°C	-35 / +100	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Pevnost v tahu	MPa	7,0 (N/mm ²)	(dle ISO 527)
Poměrné prodloužení	%	70 - 80	(dle ČSN ISO 527)
Vodotěsnost	MPa	4,0 (40 barů)	(dle ČSN 73 13 21) – odolnost proti tlakové vodě
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +10°C do +25°C)

Pokyny Těsnící pás vkládáme do první vrstvy čerstvého hydroizolačního nátěru S-T8. Následně překryjeme okraje těsnícího pásu hydroizolačním nátěrem S-T8. Po vytvoření první hydroizolační vrstvy nanášíme druhou vrstvu v celé ploše včetně krajů stykového pásu.

Upozornění Hydroizolační nátěr nutno chránit před rychlým vyschnutím a slunečním žářem.

Čištění Materiál: ihned vodou, technický benzín
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhотовeno dne: 02.03.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz