



Technický list 06.79 Armovací perlinka DEBETEX EXTRA 145g/m²

Výrobek Síťka ze skelného vlákna.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelné;
- ▣ Zvyšuje kvalitu systému;
- ▣ Zvyšuje ohybovou pevnost;
- ▣ Posuzováno dle ETAG 004;

Použití

- Výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy;
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek, polystyrénu při stavbě stěnových přiček, bočních stěn van a sprchových koutů apod.;
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady;
- Vkládání do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8,

Barva Bílá

Technické údaje

Světlost ok	mm	4,75 x 4,45	
Plošná hmot. upravené tkaniny	g/m ²	145 ± 5%	
Šířka	m	1,0	(rozměrová tolerance ± 1%)
Délka	m	50	(rozměrová tolerance ± 1%)
Obsah popela	%	< 87	
Pevnost v tahu normál. podmínky	N / 5cm	2009	(ve směru osnovy)
	N / 5cm	1668	(ve směru útku)
Pevnost v tahu po stárnutí	N / 5cm	1254	(ve směru osnovy)
	N / 5cm	1139	(ve směru útku)
Protažení normální podmínky	%	5,4	(ve směru osnovy)
	%	6,0	(ve směru útku)
Protažení po stárnutí	%	4,3	(ve směru osnovy)
	%	4,3	(ve směru útku)
Druh úpravy tkaniny	-	alkalivzdorná	
Skladovatelnost	-	(skladovat v suchu, chladu a nejlépe v temnu a ve svislé poloze)	

Specifikace Pro zkoušky byly použity postupy dle specifikací ETAG 004
Aktualizace Aktualizováno dne: 27.04.2010 Vyhотовeno dne: 04.11.2008

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz